


Datasheet**MonuSafe Historic 8 | $U = 5,6$** **Productomschrijving**

MonuSafe Historic 8 | $U = 5,6$ is gelaagd historisch monumentenglas met een warmtereflecterende (pyrolytische) coating. Het glas heeft een sterk golvende vertekening en is behalve UV-werend ook letselbeperkend en doorbraakvertragend. De isolatiewaarde is $5,6 \text{ W/m}^2\text{K}$.

**Opbouw van
MonuSafe Historic 8 | $U = 5,6$** **Eigenschappen**

In Monuglas®, MonuSafe en MonuTempered komen “pitten, zakkers, (trek-)strepen, krasjes, belletjes en etsvlekjes” voor in horizontale en verticale richting. Dit is inherent aan het product evenals dat er in partijen en/of naleveringen structuurverschillen voor kunnen komen.

Direct contact met een van onze adviseurs?

☎ Bel +31 (0)30 2855400

✉ monuglas@stolkerglas.nl

Specificaties

Samenstelling	3 mm Restover / 0,76 mm / 4 mm blank float	
Uitstraling	Replicatie van historisch glas. Het glas heeft een golvende vertekening en een hoge lichttransmissie. Toegepast eind 19e eeuw, begin 20e eeuw.	
Dikte glassamenstelling	Ca 7,76 mm	
Gewicht	17,5 kg per m ²	
Max oppervlakte ruit	3,5 m ²	
Randafdichting	-	
Afstandhouder kleur	-	
Thermische eigenschappen	Ug [W/(m ² K)]	5,6
Lichttransmissie (LTA)	tv [%]	89,0
Zonfactor (ZTA)	g [%]	80,0
UV transmissie	tuv [%]	0,0
Veiligheidsklasse	1B1	



Disclaimer: De opgegeven waarden, waaronder glasdikten, u-waarden (W/m²K), LTA en ZTA zijn puur indicatief waaraan geen rechten en/of garantie ontleend kan worden. Monuglas, MonuSafe en MonuTempered kunnen mogelijk toleranties op de waarden bezatten en zijn daarmee puur indicatief. - De gegevens zijn berekend op basis van spectraalmetingen volgens de normen EN 410, ISO 9050 (1990) en WIS/WINDAT. - De Ug-waarde (voorheen k-waarde) wordt berekend volgens de norm EN 673. De meting van de emissiviteit vindt plaats volgens de normen EN 673 (annex A) en EN 12898. - Dit document is geen evaluatie van glasbreuk tengevolge thermische spanningen. Voor gehard glas: het risico op spontane glasbreuk te wijten aan NiS valt niet onder de productgarantie. De Heat Soak Test wordt enkel uitgevoerd op aanvraag. - specificaties en technische gegevens zijn gebaseerd op informatie beschikbaar op het ogenblik van uitwerking van dit document en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. Stolker Glas kan niet aansprakelijk worden gesteld voor afwijkingen tussen de erkende gegevens en de condities op het werk. Dit document is enkel ter informatie en houdt niet in dat hiermede de opdracht door Stolker Glas aanvaard is / wordt.