STOLKER Monuglas®

MonuTempered Modern


Datasheet

MonuTempered Modern 4 | U = 3,7

Productomschrijving

MonuTempered Modern 4 | U = 3,7 is 4 mm gehard enkelglas met een warmtereflecterende (pyrolytische) coating. Dit glas heeft een vlakke uitstraling en is letselbeperkend. De isolatiewaarde is 3,7 W/m²K.

Opbouw van MonuTempered Modern 4 | U = 3,7



Eigenschappen

In Monuglas®, MonuSafe en MonuTempered komen “pitten, zakkers, (trek-)strepen, krasjes, belletjes en etsvlekjes” voor in horizontale en verticale richting. Dit is inherent aan het product evenals dat er in partijen en/of naleveringen structuurverschillen voor kunnen komen.

Direct contact met een van onze adviseurs?

Bel +31 (0)30 2855400
monuglas@stolkerglas.nl

Specificaties

Samenstelling	4 mm pyrolitisch gecoat G	
Uitstraling	Vlakglas zonder vertekening en een moderne industriële uitstraling. Toegepast vanaf 1960.	
Dikte glassamenstelling	Ca 4 mm	
Gewicht	10 kg per m2	
Max oppervlate ruit	1,5 m2	
Randdafdichting	-	
Afstandhouder kleur	-	
Thermische eigenschappen	Ug [W/(m²K)]	3,7
Lichttransmissie (LTA)	tv [%]	83,0
Zonnefactor (ZTA)	g [%]	77,0
UV transmissie	tuv [%]	55,0
Veiligheidsklasse		1C3

STOLKER Monuglas®

Disclaimer: De opgegeven waarden, waaronder glasdikten, u-waarden (W/m²K), LTA en ZTA zijn puur indicatief waaraan geen rechten en/of garantie ontleend kan worden. Monuglas, MonuSafe en MonuTempered kunnen mogelijk toleranties op de waarden bevatten en zijn daarmee puur indicatief. - De gegevens zijn berekend op basis van spectraalmetingen volgens de normen EN 410, ISO 9050 (1990) en WIS/WINDAT. - De Ug-waarde (voorheen k-waarde) wordt berekend volgens de norm EN 673. De meting van de emissiviteit vindt plaats volgens de normen EN 673 (annex A) en EN 12898. - Dit document is geen evaluatie van glasbreuk tengevolge thermische spanningen. Voor gehard glas: het risico op spontane glasbreuk te wijten aan NiS valt niet onder de productgarantie. De Heat Soak Test wordt enkel uitgevoerd op aanvraag. - specificaties en technische gegevens zijn gebaseerd op informatie beschikbaar op het ogenblik van uitwerking van dit document en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. Stolker Glas kan niet aansprakelijk worden gesteld voor afwijkingen tussen de erekende gegevens en de condities op het werk. Dit document is enkel ter informatie en houdt niet in dat hiermede de opdracht door Stolker Glas aanvaard is / wordt.